

6. Kleinmöbel, Beschichtung im Flachpreßverfahren

Baugruppe	Plattentyp, Dicke in mm						Bemerkungen
	Spanplatten SND Möbelqualität			Spanplatten SFD Möbelqualität			
	<16	16	18	<16	16	18	
Seitenwände, bis 1 800 mm lang	X	X					zu Böden: Für Böden sind unter Berücksichtigung der Gestaltung und in Abhängigkeit von Stützweite und Belastung die geringsten zulässigen Dicken nach TGL 23 837/03 auszuwählen. o = für Furnierbeschichtung
Seitenwände für Regale > 1 800 mm lang		X					
Zwischenwände	X	X					
Böden	X	X	X				
Türen bis 1 800 mm lang	o	o		X	X		
Türen > 1 800 mm lang			o			X	
Platten		X	X				
Zargen		X					

Berichtigung

Es wird darauf hingewiesen, daß die Verordnung vom 21. Juli 1978 zur Änderung der Sechsten Durchführungsverordnung zum Vertragsgesetz — Wirtschaftsverträge zur Versorgung der Bevölkerung — (GBl. I Nr. 25 S. 283) wie folgt zu berichtigen ist:

Im § 2 Abs. 3 muß die 4. Zeile richtig lauten: „**Ziffern 1 und 3 bis 7** bis zur Höhe von 100 000 M verhängt“